

Tekniske data

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL



08.2012

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fargeholdbarhet. JOTUN INDUSTRI OPTIMAL tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av.

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL i system med JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR eller JOTUN INDUSTRI DEKKENDE GRUNNING gir lange vedlikeholdsintervaller. Toppstrøk med OPTIMAL anbefales påført innen to år, ved minimum 100 µm total filmtykkelse. Senere vedlikehold utføres med OPTIMAL.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Renakrylat
Farger.....	Ferdigfarger. Baser brykkes over MC.
Glans.....	20 - 30.
Viskositet.....	DIN 4 cup 70 - 90sek
Litervekt.....	ca. 1,25
Tørrstoff i volum %	ca. 40
pH verdi.....	8,0 – 8,5

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4 – 6 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Sprøyting eller børstemaskin
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,38 mm / 0,015"
Viftevinkel.....	45 grader
Malingtrykk.....	15-18 MPa / 150-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Brukstørr, minimum.....	ca. 10 min. ved 50°C og lufthastighet 6 m/sek. Tørketiden er avhengig av temperatur, luftfuktighet og lufthastighet i tørkesonen.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	Ferdig til bruk. Kan tynnes opptil 30 %.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	5 standard farger. Baser brekkes over Jotun Multicolor.
Emballasjestørrelser.....	20 liter spann, eller ferdigfarger i 1000 l container.
Anmerkning.....	Temperaturen i underlaget må være over 10°C. Produktet er beregnet for industriell påføring. For best bevaring av treverket anbefales ett toppstrøk OPTIMAL påført innen to år. Endeved og skader grunnes med VISIR OLJEGRUNNING vått-i-vått 3-4 strøk før viderebehandling.

BRUKSANVISNING:

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
